



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2454 190014231628



报告编号: TW 220547-1

Report No.

第 1 页, 共 4 页
(Page 1 of 4)

检 测 报 告

Testing Report

样品名称

水性饮水舱防腐涂料

Sample Name

委托单位

重庆南方漆业有限公司

Entrusting Corporation

检测类别

委 托 检 测

Test Category

化学工业海洋涂料质量监督检验中心
Marine Coatings Quality Supervision and Test Center of Chemical Industry



注 意 事 项 Notes

1. 报告无批准人签字、公章及骑缝章或经涂改, 以及复印报告未加盖公章均视作无效。

The report is considered invalidated in one or more of the following conditions: no approval signature; no cross-page seal; altered; a copy without the official seal.

2. 受检单位对检测报告若有异议, 应于接到报告十五日内向检测单位提出。

Any objection shall be raised to the center within 15 days after receiving the report.

3. 除非另有说明, 本检测结果仅对测试样负责。未经检测机构书面同意, 委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This document cannot be used for publicity, without prior written approval of the MCQST.

4. 样品及相关信息由客户提供及确认, 检验中心不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。

Above information and sample(s) was/were submitted and certified by the client, MCQST quoted the information with no responsibility as to the accuracy, adequacy and/or completeness.

5. 符合性声明仅基于本次实验室活动的实测值, 未将本次实验室活动的测量不确定度影响计入。

The declaration of conformity is only based on the actual value of laboratory activity, measurement uncertainty of the results not take into account.

6. 未经本公司批准, 不得复制(全文复制除外)报告或证书。

The test report cannot be reproduced in any way, except in full content, without prior approval in writing by the laboratory.

7. 报告中带※符号的检验项目不在本机构的认可范围内。

The inspection test item with ※ is not in the scope of our accredited testing in the report.

8. 本报告所产生的一切法律责任由青岛澳康质量检测技术有限公司承担。

All legal liabilities arising from this report shall be borne by Qingdao Aokang Quality Inspection Technology Co., Ltd.

地址: 山东省青岛市市南区金湖路4号

Address: 4 Jinhua Rd. Qingdao, Shandong, China

电话/Tel: 0532-85822011/85845939

传真/Fax: 0532-85822011

邮编/Postal Code: 266071

E-mail: mcqst0532@163.com

http:// www.mcqst.cn



化学工业海洋涂料质量监督检验中心
Marine Coatings Quality Supervision and Test Center of Chemical Industry

检 测 报 告

Testing Report

No: TW 220547-1

第3页, 共4页 (Page 3 of 4)

样品名称 Sample Name	水性饮水舱防腐涂料	商 标 Trademark	雾都牌
委托单位地址 Address of Entrusting Corporation	重庆市江津区德感工业园东江路18号	批 号 Batch Number	主剂: W2022051720; 固化剂: W2022051721
样品生产单位 Manufacturer	重庆南方漆业有限公司	到样日期 Sample Receiving Date	2022-06-27
样品状态 Sample Description	主剂: 1kg粘稠液体, 塑料瓶包装, 密封完好; 固化剂: 0.11kg粘稠液体, 塑料瓶包装, 密封完好。		
检测依据 Test Standards	GB 5369-2008 《船用饮水舱涂料通用技术条件》		
检测项目 Test Items	共7项: 1. 细度 2. 固体含量 3. 干燥时间 4. 柔韧性 5. 附着力 6. 耐盐雾性 7. 耐水性		
检测日期 Testing Period	2022年06月27日-2022年09月02日		
检测结论 Conclusion	检测结果见下页“检测结果汇总”。 签发日期/Issued date: 2022年09月02日		
备注 Remarks	配比: 主剂: 固化剂=9: 1 (m:m)		

批准/Approver:

张 志

审核/Auditor:

钱 叶 青

编制/Compiler:

峰

化学工业海洋涂料质量监督检验中心

Marine Coatings Quality Supervision and Test Center of Chemical Industry

检测结果汇总

Summary of Testing results

No: TW 220547-1

第4页, 共4页 (Page 4 of 4)

序号 No.	检测项目 Test Items	检测依据 Test Standards	指 标 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Conclusion	备注 Remarks
1	细度, μm	GB/T 1724-2019	≤ 70	65	合格	
2	固体含量, %	GB/T 1725-2007	≥ 70	70.5	合格	
3	干燥 时间	表干, h	GB/T 1728-2020	≤ 4	4h通过	合格
	实干, h	GB/T 1728-2020	≤ 24	24h通过	合格	
4	柔韧性, mm	GB/T 1731-2020	≤ 5	3	合格	
5	附着力, MPa	GB/T 5210-2006	≥ 3.0	4 (3.5~5.2), 100%A/B	合格	
6	耐盐雾性, 600h	GB/T 1771-2007	不起泡、无脱落、无生锈	不起泡、无脱落、无生锈	合格	
7	耐水性, 720h	GB/T 1733-1993	无起泡、无脱落、无生锈	无起泡、无脱落、无生锈	合格	

-----报告结束-----

End of the Report

