



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2454 190014231628



报告编号: TW 220825-01

Report No.

第 1 页, 共 4 页
(Page 1 of 4)

检 测 报 告

Testing Report

样品名称

水性车间预涂底漆

Sample Name

委托单位

中国船级社重庆分社

Entrusting Corporation

检测类别

委 托 检 测

Test Category

化学工业海洋涂料质量监督检验中心
Marine Coatings Quality Supervision and Test Center of Chemical Industry



注 意 事 项 Notes

1. 报告无批准人签字、公章及骑缝章或经涂改, 以及复印报告未加盖公章均视作无效。

The report is considered invalidated in one or more of the following conditions: no approval signature; no cross-page seal; altered; a copy without the official seal.

2. 受检单位对检测报告若有异议, 应于接到报告十五日内向检测单位提出。

Any objection shall be raised to the center within 15 days after receiving the report.

3. 除非另有说明, 本检测结果仅对测试样负责。未经检测机构书面同意, 委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This document cannot be used for publicity, without prior written approval of the MCQST.

4. 样品及相关信息由客户提供及确认, 检验中心不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。

Above information and sample(s) was/were submitted and certified by the client, MCQST quoted the information with no responsibility as to the accuracy, adequacy and/or completeness.

5. 符合性声明仅基于本次实验室活动的实测值, 未将本次实验室活动的测量不确定度影响计入。

The declaration of conformity is only based on the actual value of laboratory activity, measurement uncertainty of the results not take into account.

6. 未经本公司批准, 不得复制(全文复制除外)报告或证书。

The test report cannot be reproduced in any way, except in full content, without prior approval in writing by the laboratory.

7. 报告中带※符号的检验项目不在本机构的认可范围内。

The inspection test item with ※ is not in the scope of our accredited testing in the report.

8. 本报告所产生的一切法律责任由青岛澳康质量检测技术有限公司承担。

All legal liabilities arising from this report shall be borne by Qingdao Aokang Quality Inspection Technology Co., Ltd.

地址: 山东省青岛市市南区金湖路4号

Address: 4 Jinhua Rd. Qingdao, Shandong, China

电话/Tel: 0532-85822011/85845939

传真/Fax: 0532-85822011

邮编/Postal Code: 266071

E-mail: mcqst0532@163.com

http:// www.mcqst.cn



化学工业海洋涂料质量监督检验中心
Marine Coatings Quality Supervision and Test Center of Chemical Industry

检测报告

Testing Report

No: TW 220825-01

第3页, 共4页 (Page 3 of 4)

样品名称 Sample Name	水性车间预涂底漆	商标 Trademark	/
委托单位地址 Address of Entrusting Corporation	重庆市渝北区青枫北路10号1幢	批号 Batch Number	底漆: W2022071805; 固化剂: W2022071804
样品生产单位 Manufacturer	重庆南方漆业有限公司	到样日期 Sample Receiving Date	2022-09-07
样品状态 Sample Description	漆: 1kg粘稠液体, 塑料桶包装, 密封良好; 固化剂: 0.11kg液体, 塑料桶包装, 密封良好。		
检测依据 Test Standards	依据相关标准进行检测, 见“检测结果汇总”页检测依据。		
检测项目 Test Items	共4项: 1. 干燥时间 2. 附着力(划圈法) 3. 漆膜厚度 4. 耐候性(在海洋性气候中, II型, 3个月)		
检测日期 Testing Period	2022年09月07日-2022年12月24日		
检测结论 Conclusion	检测结果见下页“检测结果汇总”。		
备注 Remarks	1、封样单位为中国船级社重庆分社 2、送检样品均贴有CCS防伪标识, 完整无破损 3、抽样人员: 巨正安 4、配比: 漆: 固化剂= 9:1 (m:m) 此报告代替报告编号: TW 220825, 日期: 2022年12月30日, 原报告作废。修改信息为样品生产单位。		



签发日期/Issued date: 2023年01月04日

批准/Approver:

张是

审核/Auditor:

张是

编制/Compiler:

高林林

化学工业海洋涂料质量监督检验中心

Marine Coatings Quality Supervision and Test Center of Chemical Industry

检测结果汇总

Summary of Testing results

No: TW 220825-01

第4页, 共4页 (Page 4 of 4)

序号 No.	检测项目 Test Items	检测依据 Test Standards	指 标 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Conclusion	备注 Remarks
1	干燥时间 (表干, min)	GB/T 1728-2020	≤ 5	5min通过	合格	
2	附着力(划圈 法), 级	GB/T 1720-2020	≤ 2	2	合格	
3	漆膜厚度, μm	GB/T 13452.2-2008	20-25	23	合格	
4	耐候性 (II型, 3个月)	GB/T 9276-1996 GB/T 1766-2008	生锈 ≤ 3 级	生锈0级	合格	

-----报告结束-----

End of the Report

