

H53-36 灰环氧防锈漆（分装）

GB/T 6748-2008

组 成	由环氧树脂、固化剂、着色颜料、助剂、溶剂等配制而成的双组份涂料。	
主要特性	漆膜坚韧，有优异的附着力、柔韧性、耐磨性和抗冲击性能、良好的耐化学品、耐溶剂、耐水、耐盐水性和优良的耐久性和防腐蚀性能。	
用 途	用于船舶、钢结构、码头钢铁设施等表面作防锈打底。	
技术指标		

项目	技术要求	试验方法
1、漆膜颜色及外观	铁红色，平整光滑	GB/T9761-2008
2、粘度, (涂-4 杯, 甲乙混合) s	≥50	GB/T1723-1993
3、干燥时间,h 表干 实干	≤4 ≤24	GB/T1728-2020
4、密度, g/mL	1.6±0.1	GB/T6750-2007
5、闪点, °C	≥27	GB/T5208-2008
6、固体含量, %	≥65	GB/T1725-2007
7、附着力, MPa	≥5	GB/T5210-2006
8、柔韧性, mm	≤2	GB/T1731-2020
9、耐盐水性, (27±6) °C, 96 h	漆膜无剥落, 无起泡, 无锈点, 允许轻微变色、失光	GB/T10834-2008
10、耐盐雾性, 336 h	漆膜无起泡, 无脱落、无锈蚀	GB/T1771-2007
12、对面漆的适应性	无不良现象	GB/T6748-2008 中 5.13
13、施工性	通过	GB/T6748-2008 中 5.14
14、厚涂性	湿膜厚度 150 μm 不流挂	GB/T9264-2012

施工参数	密 度 约 1.6kg/l 配 比 漆：固化剂=8：1 (重量比)	闪 点 27°C
	干膜厚度 80 μm 湿膜厚度 151 μm	理论用量 242g/m ²
	熟化时间 25°C 30min	适 用 期 25°C 8h
	干燥时间 25°C 表干≤4h 实干≤24h 完全固化 7d	
涂装间隔	25°C 最短 24h 最长 7d	
涂装道数	一道, 干膜厚度 80 μm。	
前道配套	H06-4 环氧富锌车间底漆	WN-1 无机硅酸锌车间底漆
后道配套	环氧类面漆	丙烯酸聚氨酯类面漆
表面处理	前道漆应完全干燥, 除尽漆膜上的油污及杂物。亦可直接涂于表面处理达 Sa2.5 级或 St3 级的钢结构上。	
底材温度	底材温度须高于露点以上 3°C。	
涂装方法	无气喷涂, 空气喷涂, 刷涂/滚涂	
稀 释 剂	X-7 环氧漆稀释剂, 用量以涂装不流挂为宜。	
贮 存 期	12 个月	
备 注	本产品为有机易燃品, 贮存时应保持通风干燥, 防止雨淋和日光直接照射, 并远离火源、热源, 运输时应符合国家有关安全规定。	
	本产品含有少量有害健康的物质, 在施工时应注意劳动保护, 保持通风, 谨防火灾和爆炸事故的发生。	

声 明 以上本产品的资料及数据是根据我们实际使用中的经验而积累, 仅供参考, 对在我们不了解的情况下进行的施工, 我公司只保证油漆本身的质量, 其它方面的问题, 恕不负责。