



171120110457



CIRS | C&K
希科检测

检测报告

报告编号: TS19071343

正本

委托方

浙江定阳新材料有限公司

地址

浙江省嵊州市经济开发区浙锻路 288 号

报告日期

2019-08-01

杭州希科检测技术有限公司

检验检测专用章

(1)

杭州希科检测技术有限公司

地址: 杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

邮编: 310052

热线电话: 4006-721-723

电话: +86 571-8720 6535

传真: +86 571-8990 0719

邮箱: test@cirs-group.com

网址: www.cirs-ck.com



报告编号: TS19071343

日期: 2019-08-01

第 1 页 / 共 3 页

检测报告

委托方	浙江定阳新材料有限公司
地址	浙江省嵊州市经济开发区浙锻路 288 号
样品名称	TPV 全塑型跑道成品
型号	/
材质/颜色	/
其他信息	/
样品接收日期	2019-07-25
测试周期	2019-07-25~ 2019-08-01
测试要求	GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地

测试项目	测试结果
拉伸强度、拉断伸长率、垂直变形、阻燃性能 冲击吸收、抗滑值、无机填料含量	通过

编制:

周露

周露

审核:

李雪峰

李雪峰

批准:

厉昌海

厉昌海
授权签字人

杭州希科检测技术有限公司

地址: 杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

邮编: 310052

热线电话: 4006-721-723

电话: +86 571-8720 6535

传真: +86 571-8990 0719

邮箱: test@cirs-group.com

网址: www.cirs-ck.com



报告编号: TS19071343


日期: 2019-08-01

第 2 页/ 共 3 页

测试部件:

序号	样品送检编号	测试部件	型号	材质/颜色	其他信息
001	TS19071343001	TPV 全塑型跑道成品	/	/	/


样品照片:



TS19071343001(2)



TS19071343001(3)



TS19071343001

杭州希科检测技术有限公司

地址: 杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

邮编: 310052

热线电话: 4006-721-723

电话: +86 571-8720 6535

传真: +86 571-8990 0719

邮箱: test@cirs-group.com

网址: www.cirs-ck.com



测试结果:

测试项目		测试方法	限量 (非渗水型 其他场地)	单位	测试结果
					001
拉伸强度		GB 36246-2018	≥ 0.4	MPa	0.5
拉断伸长率		GB/T 10654-2001	≥ 40	%	56
垂直变形		GB 36246-2018 附录 E	0.6~3.0	mm	1.4
阻燃性能*		GB/T 14833-2011 附录 D	I	级	达到 I 级
冲击吸收	0℃	GB 36246-2018 附录 D	25~50	%	41.9
	23℃	GB 36246-2018 附录 D	25~50	%	40.6
	50℃	GB 36246-2018 附录 D	25~50	%	46.8
抗滑值 (湿测)		GB 36246-2018 附录 F	≥ 47	BPN, 20℃	52.4
无机填料含量		GB/T 4498.1-2013	≤ 65	%	25.74

备注:

1. *: 最大燃烧斑块直径 35mm。

声明:

- 一、本报告无批准人签名无效; 本报告涂改无效。
- 二、本报告未盖本公司检验检测专用章无效。
- 三、报告复印件未加盖本公司检验检测专用章无效。
- 四、未经同意本报告不得用于广告、商业宣传等商业行为。
- 五、由委托方送检的样品, 本报告只对来样负责。
- 六、委托方若对本报告有异议, 请于收到本报告十五个工作日内向本公司提出。
- 七、本公司承诺对委托方的商业信息、技术文件、检测报告等有保密的义务。
- 八、本公司不负责对客户提供的信息的真实性进行证实。
- 九、未加盖资质章的报告仅供客户质量控制使用。

报告结束